



**Наименование** Плита модельная полиуретановая средней плотности 0,8 г/см<sup>3</sup>

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Полиуретановая модельная плита средней плотности, для изготовления макетов, мастер-моделей, шаблонов, цвет – серый; плотность 0,8 г/см<sup>3</sup>. Обладает хорошей обрабатываемостью и низким образованием пыли, имеет поверхность высокого качества, хорошо поддающуюся герметизации и лакированию

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Показатель	Методика испытаний	Единица измерения	Значение
Прочность при изгибе	EN ISO 178	Н/мм <sup>2</sup>	Порядка 39,2
Прочность при сжатии	DIN 53421	Н/мм <sup>2</sup>	Порядка 54,1
Плотность	ISO 845	г/см <sup>3</sup>	Порядка 0,8
Теплостойкость	DIN EN ISO 75 B	°С	Порядка 75
Твердость по Шору	DIN ISO 7619-1	Шор D	Порядка 72
Коэффициент линейного теплового расширения	DIN 53752-B	10-6 К <sup>-1</sup>	Порядка 48
Цвет			Серый

**ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:**

750 x 500 x 35 мм

750 x 500 x 50 мм

750 x 500 x 75 мм

750 x 500 x 100 мм

1500 x 500 x 50 мм

1500 x 500 x 75 мм

1500 x 500 x 100 мм

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ:**

Выровнять нижнюю плоскость

Провести черновую обработку

Снять зажимы, оставить на 10-12 часов для релаксации напряжений

Зафиксировать, провести чистовую обработку

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Хранить в отапливаемых сухих помещениях, при температуре 18 ÷ 25°С на ровном плоском основании. Избегать перепадов температур при транспортировке и хранении

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Из-за разнообразия вариантов использования и методов работы, мы рекомендуем проводить собственные тесты на возможность применения и использования данного продукта. Все представленные данные носят информационный характер, не имеют обязательной силы и не является гарантией особых характеристик или свойств продукта.

**Адрес:**

109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, 42

**Телефон:** +7 499 281 66 37

**Email:** [info@cp-vm.ru](mailto:info@cp-vm.ru)

[www.cp-vm.ru](http://www.cp-vm.ru)