



Плита модельная полиуретановая средней плотности 1,0 г/см³

Карбомолд ПМ-А-10

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полиуретановая модельная плита средней плотности, для изготовления макетов, мастер-моделей, шаблонов, оснасток, физиологически инертна, не содержит пластификаторов и растворителей, цвет – белый; плотность 1,0 г/см³. Обладает хорошей обрабатываемостью и размеростабильностью, имеет поверхность высокого качества, хорошо поддающуюся герметизации и лакированию.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель	Методика испытаний	Ед. изм.	Значение
Прочность при изгибе	EN ISO 178	Н/мм ²	порядка 50 ÷ 55
Прочность при сжати	DIN 53421	Н/мм ²	порядка 70 ÷ 80
Плотность	ISO 845	г/см ³	порядка 1,0
Теплостойкость	DIN EN ISO 75 B	°C	порядка 70 ÷ 75
Твердость по Шору	DIN ISO 7619-1	Шор D	порядка 80
Коэффициент линейного теплового расширения	DIN 53752-B	10 ⁻⁶ ×K ⁻¹	порядка 43
Цвет	Визуально	-	Белый

РАЗМЕРЫ

750 x 500 x 35 мм

750 x 500 x 50 мм

750 x 500 x 75 мм

750 x 500 x 100 мм

1500 x 500 x 50 мм

1500 x 500 x 75 мм

1500 x 500 x 100 мм

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ

- выровнять нижнюю плоскость и провести черновую обработку;
- снять зажимы, оставить на 10-12 часов для релаксации напряжений;
- зафиксировать, провести чистовую обработку.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в отапливаемых сухих помещениях, при температуре 18-25°C на ровном плоском основании. Избегать перепадов температур при транспортировке и хранении.

ПРИМЕЧАНИЕ

Из-за разнообразия вариантов использования и методов работы, мы рекомендуем проводить собственные тесты на возможность применения и использования данного продукта. Все представленные данные носят информационный характер, не имеют обязательной силы и не является гарантией особых характеристик или свойств продукта.