



**Наименование** Плита модельная полиуретановая  
высокой плотности 1,653 г/см<sup>3</sup>  
**Марка** ПМ-А-17

#### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полиуретановая модельная плита высокой плотности для изготовления макетов и мастер-моделей. Обладает отличной обрабатываемостью, имеет ровную гладкую поверхность высокого качества, поддающаяся покраске, и очень хорошую стабильность размеров. Не содержит галогенов, пластификаторов или растворителей. Не содержит фтор-углеводорода и физиологически безвреден.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель	Методика испытаний	Единица измерения	Значение
Прочность при изгибе	ISO 178	Н/мм <sup>2</sup>	Порядка 56,9
Прочность при сжатии	DIN 53421	Н/мм <sup>2</sup>	Порядка 86,5
Плотность	ISO 845	г/см <sup>3</sup>	Порядка 1,653
Теплостойкость	ISO 75 B	°С	Порядка 76
Твердость по Шору	ISO 868	Шор D	Порядка 86
Коэффициент линейного теплового расширения	DIN 53752-B	10 <sup>-6</sup> К <sup>-1</sup>	Порядка 43
Цвет	Визуально	-	Кремовый / Серый

#### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

750 x 500 x 35 мм	1500 x 500 x 50 мм
750 x 500 x 50 мм	1500 x 500 x 75 мм
750 x 500 x 75 мм	1500 x 500 x 100 мм
750 x 500 x 100 мм	

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ:

Выровнять нижнюю плоскость и провести черновую обработку  
Снять зажимы, оставить на 10-12 часов для снятия напряжений  
Зафиксировать, провести чистовую обработку

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в отапливаемых сухих помещениях, при температуре 18 ÷ 25°С на ровном плоском основании.  
Избегать перепадов температур при транспортировке и хранении

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Из-за разнообразия вариантов использования и методов работы, мы рекомендуем проводить собственные тесты на возможность применения и использования данного продукта. Все представленные данные носят информационный характер, не имеют обязательной силы и не являются гарантией особых характеристик или свойств продукта.