КОМПОЗИТ ИЗДЕЛИЯ

Наименование **Плита модельная полиуретановая высокой плотности 1,653 г/см^3**

Марка **ПМ-А-17**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полиуретановая модельная плита высокой плотности для изготовления макетов, мастер-моделей, литьевой оснастки и пресс-форм. Обладает отличной обрабатываемостью, имеет ровную гладкую поверхность высокого качества, поддающаяся покраске, и очень хорошую стабильность размеров. Не содержит галогенов, пластификаторов или растворителей. Не содержит фтор-углеводорода и физиологически безвреден.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель	Методика испытаний	Единица измерения	Значение
Прочность при изгибе	EN ISO 178	Н/мм^2	Порядка 56,9
Прочность при сжатии	DIN 53421	Н/мм^2	Порядка 86,5
Плотность	ISO 845	г/см^3	Порядка 1,653
Теплостойкость	DIN EN ISO 75 B	°C	Порядка 76
Твердость по Шору	DIN ISO 7619-1	Шор D	Порядка 86
Коэффициент линейного теплового расширения	DIN 53752-B	10^{-6} K^{-1}	Порядка 43
Цвет	Визуально	-	Кремовый / Серый

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

750 x 500 x 35 мм
750 x 500 x 50 мм
750 x 500 x 75 мм
750 x 500 x 100 мм
1500 x 500 x 50 мм
1500 x 500 x 75 мм
1500 x 500 x 100 мм

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ:

Выровнять нижнюю плоскость и провести черновую обработку
Снять зажимы, оставить на 10-12 часов для снятия напряжений
Зафиксировать, провести чистовую обработку

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в отапливаемых сухих помещениях, при температуре 18 ÷ 25°C на ровном плоском основании. Избегать перепадов температур при транспортировке и хранении

ПРИМЕЧАНИЕ

Из-за разнообразия вариантов использования и методов работы, мы рекомендуем проводить собственные тесты на возможность применения и использования данного продукта. Все представленные данные носят информационный характер, не имеют обязательной силы и не является гарантией особых характеристик или свойств продукта.

ООО «Композит Изделия»
Адрес: 119435, г. Москва,
Б. Саввинский пер, д.12 с.8
Телефон: +7 499 281 66 37
Email: info@cp-vm.ru
https://cp-vm.ru/